

DESCRIPCIÓN Y VENTAJAS

- Pinturas de acabado mate con buen rendimiento.
- No contiene pigmentos a base de plomo, cromo u otros metales pesados en su formulación.

USOS TÍPICOS

- Paredes interiores, sala, comedor, dormitorios, etc. y exteriores.
- Sobre concreto o madera.

DATOS FÍSICOS

- **CATEGORÍA:** Pintura arquitectónica
- **TIPO:** Látex
- **ACABADO:** Mate
- **COLOR:** Según cartilla
- **COMPONENTES:** Uno
- **CURADO:** Evaporación de agua y coalescencia
- **SÓLIDOS EN VOLUMEN:** 25% 4%, según color
- **NÚMERO DE CAPAS:** Dos
- **RENDIMIENTO TEÓRICO:** 21 m² /galón. a 2 capas y 84 m² / 4 GL 2 capas y 5 m² / ¼ GL a 2 capas
- **DILUYENTE:** Agua potable

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE (SEGÚN CORRESPONDA)

Superficies nuevas

- Antes de pintar, esperar 30 días después del tarrajeo. Eliminar residuos con lija al agua #80 o #100 y limpiar. Aplicar previamente dos capas de Delta Imprimante.

Superficies con pintura en mal estado

- Eliminar con una espátula la pintura que se está desprendiendo, lijar, limpiar y aplicar dos capas de Delta Sellador previa al pintado.

Superficies que presentan porosidad e imperfecciones

- Corregir con Pasta Fina antes del pintado.

Superficies alcalinas o con yeso

- Aplicar previamente dos capas de Delta Imprimante para Muros. Dejar secar 4 horas entre capas.

MÉTODOS DE APLICACIÓN

Brocha o rodillo.

FABRICADO Y GARANTIZADO POR:
COLORES DEL TAHUANTINSUYO SAC
RUC: 20605969853

☎ 962 357 766

🌐 www.pinturasdelta.pe

✉ ventas@pinturasdelta.pe

📍 Calle San Pedro Nro. 4 Urb. Ex Fundo
Chacra Cerro (Cruce con Av. San Juan)
Comas - Lima - Perú



TIEMPOS DE SECADO (ASTM D1640)

Al tacto: 30 – 60 minutos a 25°C
Al tacto duro: 4 horas a 25°C
Repintado mínimo: 4 horas a 25°C

CONDICIONES DE APLICACIÓN

Temperatura de superficie: 10°C a 40°C
Temperatura ambiente: 10°C a 40°C
Humedad relativa: Menor a 85%

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

1. La superficie a pintar debe estar libre de suciedad, grasa, aceite, óxido, pintura suelta, humedad y cualquier otro material extraño.
2. La brocha o rodillo a usar para la aplicación de la pintura deben encontrarse en buen estado.
3. Destape el envase de la pintura y mediante una paleta agítela hasta homogenizarla.
4. Dilúyala según indicaciones del envase. Agregar 6 partes de pintura por 1 de agua (700ml aprox. por 1 GL).
5. Aplique la primera capa sin recargar demasiado.
6. Después de 4 horas de secados, aplique la segunda capa.

IMPRIMANTES RECOMENDADOS

- Superficies nuevas. – Delta Imprimante.
- Superficies con pintura antigua. - Delta Sellador.

ACABADOS RECOMENDADOS

No requiere.

DATOS DE ALMACENAMIENTO

Peso por galón : 5.0 0.5 Kg. según color.
Presentación: Envases de 1/4 GL, 1 GL, 4 GL y 50 GL.
Unidad de despacho: Unidad
Garantía: 2 años
Código único de identificación: 1003

Se garantiza buena estabilidad en almacenamiento hasta por 24 meses, si se almacena bajo techo a temperaturas entre 4°C a 38°C.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

El uso o manipuleo inapropiado de este producto puede ser nocivo para la salud.

No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

